

Gentili Clienti, siamo lieti di comunicarvi che il nostro costante impegno nella ricerca e nel rinnovamento delle tecnologie di produzione, ci ha consentito di ottenere ulteriori Certificazioni su molteplici prodotti:

BIANCA STELLA EXTRA



CASAPIU' TRASPIRANTE



ELITE 4612



IDROSTABIL GREEN



IDROSTABIL EXTRA AL QUARZO

CERTIFICATO ANTIALGA UNI EN 15458

CERTIFICATO ANTIMUFFA UNI EN 15457

IDROSTABIL EXTRA AL QUARZO ACRIL-SILOSSANICO

CERTIFICATO ANTIALGA UNI EN 15458

LINEA THERMOFIX

CERTIFICATO ANTIMUFFA UNI EN 15457

SMAGO SMALTO MURALE



ACQUA SMALTO UNIVERSALE



ACQUA FLOOR SMALTO PROFESSIONALE E PROTETTIVO



SKUDOFLEX GUAINA LIQUIDA FIBRORINFORZATA

CERTIFICATO PER INCAPSULAMENTO AMIANTO DI TIPO A - B - C

CERTIFICATO ANTIALGA UNI EN 15458

CERTIFICATO ANTIMUFFA UNI EN 15457

CERTIFICATO CON IL PIU' ALTO LIVELLO DI FLESSIBILITA' PER RESISTENZA ALLA FESSURAZIONE: A5 (RESISTE A FESSURE >2,5 mm).
CERTIFICATO CON IL LIVELLO DI IMPERMEABILITA' ALL'ACQUA 17 VOLTE MIGLIORE RISPETTO AL MINIMO PREVISTO DA NORMA UNI EN 1062-1.

VALORE NORMATIVA: $W \leq 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \text{ h}0.5)$ CLASSE W3 (bassa permeabilità)

VALORE SKUDO FLEX: $W = 0,006 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \text{ h}0.5)$



CERTIFICAZIONI SKUDOFLEX

NORMA	DESCRIZIONE	REQUISITO	ESITO	VALUTAZIONE
UNI EN 15457	Resistenza alle muffe	0 - 2	Crescita = 0 - Nessuna crescita di muffe	Massima
UNI EN 15458	Resistenza alle alghe	0 - 2	Crescita = 0 - Nessuna crescita di alghe	Massima
UNI EN 13036-4	Resistenza allo scivolamento	SRT > 55	SRT = 59 - Elevata resistenza allo scivolamento	Ottima
UNI EN 12730	Resistenza al carico statico	≥ 50 N	Superato senza segni	Ottima
UNI EN 14891 (par. A.6.6)	Adesione a trazione dopo ciclo gelo - disgelo	$\geq 0,5$ N/mm ²	0,9 N/mm ² - Rottura tra collante e piastrella	Massima
ASTM E 1980, ASTM C 1371, ASTM E 903, ASTM G 173	Indice di riflessione solare	80 $\approx$ 110	Indice di riflessione solare (SRI) = 102 Fattore di riflessione solare = 0,81 Fattore di assorbimento solare = 0,18 Emissività termica = 0,88	Ottima

UNI EN 1504-2 PROTEZIONE ANTICARBONATAZIONE DEL CALCESTRUZZO - CERTIFICATO CE

NORMA	DESCRIZIONE	REQUISITO	ESITO	VALUTAZIONE
UNI EN 1542	Aderenza per trazione diretta	> 0,8 MPa	$f_t = 2,3$ MPa	Massima
UNI EN 1062-3	Permeabilità all'acqua liquida	< 0,1 kg/(m ² h ^{0,5})	W = 0,006 kg/(m ² h ^{0,5}) - Classe W3: Nessuna permeabilità all'acqua	Massima
UNI EN ISO 7783	Permeabilità al vapore acqueo	Sd < 5 m	Sd = 1,18 m - Classe 1: Alta permeabilità al vapore	Massima
UNI EN 1062-6	Permeabilità all'anidride carbonica	Sd _{CO2} > 50 m	Sd _{CO2} = 1233 m	Massima
UNI EN 1062-7	Crack bridging ability	0,1 - 2,5 mm	A = 2,6 mm - Classe A5: Massima resistenza alla fessurazione	Massima
EN 13501-1	Reazione al fuoco		Euroclasse F	

UNI 10686:1998 INCAPSULAMENTO CEMENTO AMIANTO TIPO A - A VISTA PER ESTERNO

NORMA	DESCRIZIONE	ESITO
UNI EN ISO 2808	Spessore	303 μ m
UNI EN ISO 4624	Determinazione dell'aderenza	Adesione 4.0 Mpa - Rottura di tipo A
UNI 10686 (app. A)	Impermeabilità all'acqua	Non evidenzia tracce di umidità
UNI 10686 (app. B)	Gelo - Disgelo (10 cicli: +20°C / -20°C)	Non presenta deterioramento - Adesione 4.0 Mpa - Rottura di tipo A
UNI 10686 (app. C)	Sole - Pioggia (25 cicli: spruzzo / 70°C)	Non presenta deterioramento - Adesione 4.0 Mpa - Rottura di tipo A
UNI 10686 (par. 15)	Impermeabilità e invecchiamento 1.000 ore	Non evidenzia tracce di umidità - Non presenta deterioramento

UNI 10686:1998 INCAPSULAMENTO CEMENTO AMIANTO TIPO B - A VISTA PER INTERNO

NORMA	DESCRIZIONE	ESITO
UNI EN ISO 2808	Spessore	264 μ m
UNI EN ISO 4624	Determinazione dell'aderenza	Adesione 3.4 Mpa - Rottura di tipo A
UNI 10560	Resistenza al lavaggio (5.000 cicli)	Resiste oltre 5.000 cicli di lavaggio

UNI 10686:1998 INCAPSULAMENTO CEMENTO AMIANTO TIPO C - NON A VISTA

NORMA	DESCRIZIONE	ESITO
UNI EN ISO 2808	Spessore	213 μ m
UNI EN ISO 4624	Determinazione dell'aderenza	Adesione 4.0 Mpa - Rottura di tipo A
UNI 10686 (app. A)	Impermeabilità all'acqua	Non evidenzia tracce di umidità
UNI 10686 (app. B)	Gelo - Disgelo (10 cicli: +20°C / -20°C)	Non presenta deterioramento - Adesione 3.0 Mpa - Rottura di tipo A

Tutte le informazioni aggiornate le trovate sul nostro sito: www.colorificiofai.it